

QuickFILLER White/Black

P 2A71/P 2A75

Фюлер за мокро-в-мокро, бял/черен с A 2A14 SpeedADD за метал

Приложение:	Фюлер за мокро-в-мокро от серия Advance Series - undercoat solutions.
Характеристики:	Съкращаване на времето за изчакване.
Забележки:	Може да се смесва с QuickFILLER черен в каквото и да е съотношение до постигане на правилен нюанс на сиво.

Температура на съхранение	5-45 °C
Срок на годност	24 месеца

Работа с продукта

Подходящ за

- OEM части с e-coat
- Стара боя
- GRP / SMC



Ако голия метал е грундиран може да се нанася на

- Ламарина
- Поцинкована ламарина
- Алуминий

Препоръки за безопасност:

2004/42/ИЕ(в I)(540)539: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 540 гр. ЛОС на литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 539 g/l.

Възможно е продуктът да съдържа частички < 0.1 µm.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.

Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.



QuickFILLER White/Black

P 2A71/P 2A75

Фюлер за мокро-в-мокро, бял/черен с A 2A14 SpeedADD за метал

3:1:1



Смесително съотношение 100 % по обем P 2A71/5 фюлер мокро-в-мокро, бял



Втвърдител 33 % по обем H 2A30 втвърдител за фюлер, стандартен
H 2A31 втвърдител за фюлер, бавен



Разредител 33 % по обем A 2A14 Speed additive добавка



Вискозитет при 20°C DIN 4: 17-19 s Живот на сместа при 20°C 30 мин
ISO 4: 35-45 s



HVLP spray gun



Бояджийски пистолет

Налягане при пръскане	bar	2
Налягане на дюзата	bar	0.7
Размер на дюзата	1.3-1.4	1.3-1.4
Брой ръце	1-2 (една ръка върху кита и една ръка върху цялата повърхност, която ще се боядисва)	
Изчакване при 20°C	мин	10
Дебелина на покритието	µm	20-35

Забележка

Нанесете базата мокро в мокро.
Детайли с нанесен бял/черен QuickFILLER могат да се боядисват без шлайфане до 5 дни.
Моля, спазвайте инструкциите за репаратура на парктроници и други сензори в техническата документация от производителя.

Препоръки за безопасност:

2004/42/ПБ(в 1)(540)539: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 540 гр. ЛОС на литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 539 g/l.

Възможно е продуктът да съдържа частички < 0.1 µm.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.

Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.