Техническа информация

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

BESA-VAL

бързосъхнеща индустриална боя

URKI-SYSTEM
CONVERTER: 6020 / CONV B-VAL
RELATION PASTE / CONV.: 20/80

Edition: 022 2017/05
Cod: 6902000000.00000.022

Приложение

"Само за индустриална употреба"
Подходяща за боядисването на селскостопанска техника и градска инфраструктура, мотокари, кранове, строителни материали и др., където е необходимо добро качество на ниска цена.
Бързо съхнещо, равно и гланцово покритие.
Процесът F- 862 + BESA- VAL е класифициран от външна лаборатория като B-s1,d0 според UNE EN 13501- 1:2007 + A1:2010

Характеристики

Системата F-862 + BESA-VAL върху сачмено почистена стомана Sa 2 ½ отговоря на C3 Low в съответствие с ISO-12944-2, сертифицирано от одобрена независима лаборатория.

Плътност при 20ºC (g/cc)	0,97 - 1,11
Дебелина на слоя (µ)	5 - 10
Вискозитет при 20ºC	70 - 90 sec. Cup Ford nº 4
%Сухо вещество (тегло / обем)	40 - 50 % тегло; 34 -37% обем
Л.О.С. (гр/л)	598 (ГШС) Airless пистолет
Вид продукт	модифициран алкид
Цвят	URKI-SYSTEM

Подготовка

Обезмаслете и предварително грундирайте с F-29 цинкофосфатен грунд или F-714 антикор грунд
За най-голяма издръжливост на покритието използвайте F-809 цинкофосфатен грунд с по-добра устойчивост на корозия.

Нанасяне

25 ± 5"
FORD nº 4

URKISOL 170/300
20-30 %
ø 1,4-1,6 мм.

30-40 my

2 ч. не лепи

URKISOL 170/300
5-10 %
0,009-0,011"

URKISOL 170/300
5-10 %
0,009-0,011"

Технически данни

Покривност (м²/л)	9,5 - 10,5 (35 my)
Гланц 60º-60º	> 90 %
Втора ръка	24 ч.

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена оригинална опаковка на хладно и проветриво, далеч от слънчева светлина при 5 до 25ºC.
Срок на годност: **2** години от датата на производство в запечатана оригинална опаковка.

BERNARDO ECENARRO,S.A. е в правото си да модифицира, по всяко време, характеристиките на продукта. В такъв случай ще бъде издадена нова техническа информация или ще бъде променене вече съществуващата. Не поемаме отговорност за не спазване на оказаните условия.