

F-422

Бързосъхнеща синтетична боя

Edition: 020 2011/11

Cod: 3042200000.00000.020

Приложение

Синтетичен грунд - сатен. Бързо нанасяне и съхнене, може да се нанася на една ръка на метални изделия, бойлери, строителство и т.н.

Характеристики

Плътност при 20°C (гр/см3)	1.35 ± 0.03
Дебелина на покритието (μ)	40 - 50
Вискозитет при 20°C	100-120 sec. Ford nº 4
%Съдържание на сухо вещество (тегло / обем)	65% ± 2 тегло; 46% ± 2 обем.
Л.О.С. (гр/л)	540 (ГШС)
Вид продукт	Модифициран алкид
Цвят	кафяв 8179, черен 9005

Подготовка

-Стомана и желязо: Премахване на ръждата и обезмасляване.

Може да се покрива с URKI-CLOR, BESA_FER, BESA-LUX, BESA-VAL, URKI-RAPID, URKI-FLEX.

Нанасяне



20-25" Ford nº 4



URKISOL 222
5%



Urkisol-88 ó 170
Aerograf:
20-25 %
Airless: 5-10 %



30-40 my



Не лепи: 15'
Сухо на допир: 30'
Напълно сухо: 24 ч.

Технически данни

Покривност (м²/л)	13 -14 (35 my)
Гланц 60°-60°	сатен 15 - 25
% Втора ръка	48 ч.

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена оригинална опаковка на хладно и проветриво, далеч от слънчева светлина при 5 до 25°C.

Срок на годност: 2 години от датата на производство в запечатана оригинална опаковка.