

MatTOP от серия ADVANCE

С 2A95

Лак полумат

Приложение:	Лак полумат от серия Advance специално за ONYX HD бази.
Характеристики:	Лак полумат за специалните OEM покрития.
Забележки:	Смесете с лак MatTOP+ С 2A93 за достигане на желаното ниво на гланц. Разбъркайте добре преди употреба. MatTOP С 2A95 не бива да се бърка на стена.

Плътност	0.9-1.1 гр/см ²
Температура на съхранение	5-45 °C
Срок на годност	24 месеца

2:1



Смесване

100 % по обем

С 2A95 лак полумат



Втвърдител

50 % по обем

Н 2A94 втвърдител мат



Вискозитет при 20°C

DIN 4: 18-21 s

Живот на сместа при 20°C 2 ч.

ISO 4: 40-55 s

Препоръки за безопасност:

2004/42/II Б (д) (840) 700: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 840 гр. ЛОС на литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 700 гр/л.

Възможно е продуктът да съдържа частички < 0.1 µm.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.

Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

MatTOP от серия ADVANCE

С 2A95

Лак полумат

		 HVLP пистолет	 RP пистолет
Налягане	bar	2	2
Дюза налягане	bar	0.7	
Дюза размер		1.3-1.5	1.3-1.4
Брой ръце		2	

Изчакване до мат между ръцете преди печене.
Изчакване при 20°C мин След първата ръка изчакайте 10 – 15 мин, след втората ръка изчакайте 15 – 20 мин.
Не чакайте повече от 25 минути след която и да е ръка.

Дебелина µm 40-50

Сушене



Сушене при 60 °C 30 мин



IR лампа (къси вълни) 9 мин
3 мин. при 50% + 6 мин. при 100%

Полиране Не е възможно, тъй като лака е полуматов и това ще промени нивото му на гланц.

Препоръки за безопасност:

2004/42/II Б (д) (840) 700: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 840 гр. ЛОС на литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 700 гр/л.

Възможно е продуктът да съдържа частички < 0.1 µm.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.

Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.